

ARGATHERM

Glet pentru finisare ușor și termoizolant

Glet ușor pentru finisare, formulat cu materiale minerale expandate extrafine, lianți aerieni, agregate minerale pure de origine calcaroasă (granulometrie 0–0,6 mm) și microfibre naturale (200 μm), care formează o structură internă microporoasă și conferă produsului o greutate redusă și proprietăți termoizolante excelente. Distribuția granulometrică optimă, matricea armată cu microfibre și utilizarea unor aditivi specifici asigură o lucrabilitate ridicată în timpul aplicării și o aderență excelentă la suport. Adecvat pentru utilizare atât la interior, cât și la exterior, produsul asigură o acoperire excelentă a suportului și permite obținerea unui finisaj de tip „civil” (semi-neted) cu drișca cu burete sau a unui finisaj mai neted cu drișca din plastic.

CONSUM

1,2 ± 10% kg/m² per mm de grosime.
0.62 ± 10% lb/ft² per inch de grosime.

AMBALAJ

Sac de hârtie de 25 kg (55,11 lb).
Palet: 56 saci (1400 kg = 3086.5 lb).

ASPECT ȘI CULOARE

Pulbere | Alb

DEPOZITARE

Depozitați produsul în ambalajul original, închis etanș, protejat corespunzător de acțiunea directă a razelor solare, apă și îngheț, la temperaturi cuprinse între +5°C și +35°C. Termen de valabilitate: 12 luni.

DOMENII DE UTILIZARE

Glet de finisare pentru aplicații la interior și exterior, adecvat pentru finisarea pereților și tavanelor, peste tencuielile Diathonite (consultați fișele tehnice aferente), tencuieli noi și vechi, suporturi pe bază de ciment, precum și suporturi pe bază de var.

Argatherm poate fi utilizat pe toate tipurile de suport a căror suprafață nu permite aplicarea directă a finisajului. Greutatea redusă și permeabilitatea ridicată la vapori, împreună cu proprietățile antibacteriene ale varului hidratat, contribuie la crearea unui mediu interior sănătos și a unui nivel ridicat de confort locativ.

AVANTAJE

- Greutate redusă și proprietăți termoizolante: categoria T2 ≤ 0,2 W/mK.
- Materii prime naturale, inofensive pentru mediu și sănătatea umană.
- Glet armat cu microfibre naturale (200 μm), netoxice și ecologice.
- n combinație cu tencuielile din gama Diathonite, asigură un confort termo-higrometric excelent și performanțe ridicate de izolare.
- Proprietățile antibacteriene ale varului din compoziție contribuie la prevenirea formării mușcăiului.
- Prelucrabilitate ridicată și randament optim în timpul aplicării.
- Aplicabil în grosimi cuprinse între 2 mm și maximum 10 mm.

DIASEN

DIASEN SRL UNIPERSONALE – Società Benefit
Zona Industriale Berbentina 5 – 60041 Sassoferrato (AN) | Italia
+39 07329718 | diasen.com | P.IVA 01553210426
R.E.A. Ancona n. 150933 Reg. Imp. Ancona 01553210426
Cap. Soc. € 400.000,00 i.v.

Indicațiile și cerințele prezentate, deși reflectă experiența și cunoștințele noastre cele mai bune, au caracter orientativ și trebuie confirmate prin teste practice complete. Diasen nu cunoaște particularitățile lucrărilor și, cu atât mai puțin, caracteristicile determinante ale suportului pe care urmează să fie aplicat produsul. Prin urmare, înainte de utilizarea produsului, aplicatorul trebuie să efectueze, în toate cazurile, teste preliminare pentru a verifica dacă produsul este pe deplin adecvat utilizării prevăzute și își asumă întreaga responsabilitate pentru consecințele care pot rezulta din utilizarea acestuia. În caz de incertitudine sau nelămuriri, contactați departamentul tehnic al companiei înainte de începerea lucrărilor. Asistența oferită are exclusiv rol de sprijin pentru aplicator, acesta având în orice situație obligația de a dispune de competențele și experiența necesare pentru punerea în operă a produsului și pentru identificarea celor mai adecvate soluții. Consultați întotdeauna cea mai recentă versiune actualizată a fișei tehnice, disponibilă pe site-ul www.diasen.com, care anulează și înlocuiește orice versiune anterioară.

ARGATHERM

Glet pentru finisare ușor și termoizolant

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suportul trebuie să fie complet maturat și să prezinte o rezistență mecanică adecvată. Suprafața trebuie să fie curățată temeinic, uscată, bine consolidată, lipsită de părți friabile sau desprinse care ar putea compromite aderența produsului și perfect nivelată. Eventualele fisuri, discontinuități sau zone degradate trebuie reparate în prealabil.

Tencuieli din gama Diathonite

Nu este necesară aplicarea unei amorse; *Argatherm* poate fi aplicat direct pe suportul umezit în prealabil. Dacă suportul prezintă o suprafață neuniformă, este supus mișcărilor sau prezintă rosturi ori puncte critice, se recomandă utilizarea plasei de armare *Polites 80* (consultați fișa tehnică a produsului).

Tencuieli vechi

Verificați dacă tencuiala este solidă și bine aderentă la suport; în caz contrar, aceasta trebuie îndepărtată parțial sau total și refăcută. În cazul tencuielilor vopsite, având în vedere varietatea mare de vopsele disponibile pe piață, se recomandă îndepărtarea vopselei sau efectuarea unui test de aderență pentru a verifica dacă suportul este adecvat aplicării. Dacă este necesară utilizarea amorsei *Aquabond*, suprafața vopsită trebuie în prealabil buceardată/pichetată, pentru crearea unei rugozități corespunzătoare (consultați fișa tehnică a produsului). Pe tencuielile ruгоase, în general, *Argatherm* poate fi aplicat direct. Dacă suportul prezintă o suprafață neuniformă, este supus mișcărilor sau prezintă rosturi ori puncte critice, se recomandă utilizarea plasei de armare *Polites 80*, conform indicațiilor de mai sus.

Beton

În cazul betonului degradat și friabil, refaceți zonele afectate utilizând

Rebuild40 R4 (consultați fișa tehnică a produsului). Pentru tratarea barelor de armătură, aplicați un produs anticoroziv adecvat.

Plăci din gips-carton

Pe suporturile din gips-carton, aplicați amorsa *Aquabond*, asigurând întotdeauna realizarea sistemului tip sandwich: *Argatherm* + *Polites 80* + *Argatherm*).

APLICARE CU MAȘINA DE TENCUIT

Mașini de tencuit recomandate

Mașinile de tencuit indicate reprezintă doar câteva dintre modelele disponibile pe piață. Pot fi utilizate și alte modele cu caracteristici și performanțe echivalente. Toate modelele recomandate utilizează sisteme cu șnec sau rotative, însă diferă în ceea ce privește viteza de funcționare, dimensiunea malaxorului și geometria șnecului. Prin urmare, pentru obținerea unor rezultate optime, consistența și debitul materialului pot necesita ajustări minore ale raportului apă/material.

- PFT G4
- PFT Ritmo XL
- Imer Koine 4
- Turbosol Giotto 4
- Putzmeister MP 25

În cazul aplicării cu mașinile de tencuit trifazate menționate mai sus, configurația optimă prevede montarea unui ansamblu nou **stator/rotor D6-3 (pompă cu șnec)** și a unui malaxor cu palete pline. Echiparea trebuie completată cu un furtun conic (**Ø 35/25 mm**) și o duză de **14 sau 16 mm**, pentru a asigura proiectarea corectă a produsului.

- PFT G5

În cazul aplicării cu mașina de tencuit menționată mai sus, configurația optimă prevede montarea unui ansamblu

DIASEN

DIASEN SRL UNIPERSONALE – Società Benefit
Zona Industriale Berbentina 5 – 60041 Sassoferrato (AN) | Italia
+39 07329718 | diasen.com | P.IVA 01553210426
R.E.A. Ancona n. 150933 Reg. Imp. Ancona 01553210426
Cap. Soc. € 400.000,00 i.v.

Indicațiile și cerințele prezentate, deși reflectă experiența și cunoștințele noastre cele mai bune, au caracter orientativ și trebuie confirmate prin teste practice complete. Diasen nu cunoaște particularitățile lucrărilor și, cu atât mai puțin, caracteristicile determinante ale suportului pe care urmează să fie aplicat produsul. Prin urmare, înainte de utilizarea produsului, aplicatorul trebuie să efectueze, în toate cazurile, teste preliminare pentru a verifica dacă produsul este pe deplin adecvat utilizării prevăzute și își asumă întreaga responsabilitate pentru consecințele care pot rezulta din utilizarea acestuia. În caz de incertitudine sau nelămuriri, contactați departamentul tehnic al companiei înainte de începerea lucrărilor. Asistența oferită are exclusiv rol de sprijin pentru aplicator, acesta având în orice situație obligația de a dispune de competențele și experiența necesare pentru punerea în operă a produsului și pentru identificarea celor mai adecvate soluții. Consultați întotdeauna cea mai recentă versiune actualizată a fișei tehnice, disponibilă pe site-ul www.diasen.com, care anulează și înlocuiește orice versiune anterioară.

ARGATHERM

Glet pentru finisare ușor și termoizolant

stator/rotor D6-2L (pompă cu șnec) și a unui **malaxor cu palete pline**. Echiparea trebuie completată cu un **furtun conic** (lungime **150 mm**, Ø **35/25 mm**) și o duză de **16 mm**, pentru a asigura proiectarea corectă a produsului.

- *Putzmeister SP 11 LMR*

Pentru această mașină de tencuit cu motor diesel, configurația trebuie să includă o **pompă cu șnec 2L6 (stator/rotor)**, un furtun cu lungimea de **250 mm** și diametrul de **35 mm** și un **pistol de pulverizare cu duză de 16 mm**.

Amestecare

În funcție de gradul de absorbție a apei al suportului și de condițiile de mediu, se recomandă dozarea cantității corespunzătoare de apă necesare pentru obținerea unei aderențe optime. Prin urmare, cantitatea de apă indicată are caracter orientativ.

- Adăugați aproximativ 30–32% apă curată, echivalentul a aproximativ 7,5–8 L pentru fiecare sac de *Argatherm* (25 kg).
- Amestecați cu un mixer electric sau cu un malaxor automat până la obținerea unui amestec omogen, fără cocoloașe și complet hidratat.
- Se recomandă să lăsați amestecul în repaus timp de 5 minute, apoi să îl amestecați din nou înainte de utilizare.

Nu adăugați niciodată alte produse în amestec.

Aplicare

1. Este esențială umezirea suportului, în special în timpul verii și în cazul pereților expuși la soare. Dacă suprafața a fost amorsată, nu este necesară umezirea suportului.
2. Introduceți conținutul sacilor în buncăr și reglați debitmetrul mașinii.

3. Aplicați *Argatherm* în două straturi încrucișate, cu o grosime orientativă de **1.0 – 1.5 mm** pentru fiecare strat.
4. Pentru a preveni apariția:
 - a) fisurilor generalizate de tip „pânză de păianjen”, cauzate de neomogenitatea și/sau discontinuitatea suportului, de dilatări termice diferențiate ale acestuia, de contracția plastică sau hidraulică a mortarului ori de variațiile grosimii aplicate;
 - b) microfisurilor cauzate de mișcările suportului;
 și, în același timp, pentru a îmbunătăți rezistența sistemului, se recomandă utilizarea plasei de armare *Polites 80* pe întreaga suprafață, în sistem tip sandwich (*Argatherm* + *Polites 80* + *Argatherm*). Înglobați plasa în primul strat de *Argatherm*, cât timp acesta este încă proaspăt.
5. Aplicați al doilea strat atunci când stratul suport este ferm la atingere (după aproximativ 12–24 de ore la 23°C și 50% umiditate relativă), până la atingerea grosimii necesare.
6. Umeziți gletul înainte de aplicarea celui de-al doilea strat.
7. Cât timp gletul aplicat este încă proaspăt, finisați suprafața cu o drișcă cu burete sau cu o drișcă din plastic, în funcție de finisajul dorit.

APLICARE MANUALĂ

Amestecare

În funcție de gradul de absorbție a apei al suportului și de condițiile de mediu, se recomandă dozarea cantității corespunzătoare de apă necesare pentru obținerea unei aderențe optime. Prin urmare, cantitatea de apă indicată are caracter orientativ.

- Adăugați aproximativ 26–28% apă curată, echivalentul a aproximativ 6,5–7 L pentru fiecare sac de *Argatherm* (25 kg).

DIASEN

DIASEN SRL UNIPERSONALE – Società Benefit
Zona Industriale Berbentina 5 – 60041 Sassoferrato (AN) | Italia
+39 07329718 | diasen.com | P.IVA 01553210426
R.E.A. Ancona n. 150933 Reg. Imp. Ancona 01553210426
Cap. Soc. € 400.000,00 i.v.

Indicațiile și cerințele prezentate, deși reflectă experiența și cunoștințele noastre cele mai bune, au caracter orientativ și trebuie confirmate prin teste practice complete. Diasen nu cunoaște particularitățile lucrărilor și, cu atât mai puțin, caracteristicile determinante ale suportului pe care urmează să fie aplicat produsul. Prin urmare, înainte de utilizarea produsului, aplicatorul trebuie să efectueze, în toate cazurile, teste preliminare pentru a verifica dacă produsul este pe deplin adecvat utilizării prevăzute și își asumă întreaga responsabilitate pentru consecințele care pot rezulta din utilizarea acestuia. În caz de incertitudine sau nelămuriri, contactați departamentul tehnic al companiei înainte de începerea lucrărilor. Asistența oferită are exclusiv rol de sprijin pentru aplicator, acesta având în orice situație obligația de a dispune de competențele și experiența necesare pentru punerea în operă a produsului și pentru identificarea celor mai adecvate soluții. Consultați întotdeauna cea mai recentă versiune actualizată a fișei tehnice, disponibilă pe site-ul www.diasen.com, care anulează și înlocuiește orice versiune anterioară.

ARGATHERM

Glet pentru finisare ușor și termoizolant

- Amestecați cu un mixer electric sau cu un malaxor automat până la obținerea unui amestec omogen, fără cocoloașe și complet hidratat.
- Se recomandă să lăsați amestecul în repaus timp de 5 minute, apoi să îl amestecați din nou înainte de utilizare.

Nu adăugați niciodată alte produse în amestec.

Aplicare

1. Este esențială umezirea suportului, în special în timpul verii și în cazul pereților expuși la soare. Dacă suprafața a fost amorsată, nu este necesară umezirea suportului.
2. Aplicați *Argatherm* cu o gletieră din oțel inoxidabil cu muchii rotunjite, în două straturi încrucișate, cu o grosime orientativă de **1.0–1.5 mm** pentru fiecare strat.
3. Primul strat are rolul de a umple porozitatea suportului.
4. Pentru a preveni apariția:
 - a) fisurilor generalizate de tip „pânză de păianjen”, cauzate de neomogenitatea și/sau discontinuitatea suportului, de dilatățile termice diferențiate ale acestuia, de contracția plastică sau hidraulică a mortarului ori de variațiile grosimii aplicate;
 - b) microfisurilor cauzate de mișcările suportului;
 și, în același timp, pentru a îmbunătăți rezistența sistemului, se recomandă utilizarea plasei de armare *Polites 80* pe întreaga suprafață, în sistem tip sandwich (*Argatherm* + *Polites 80* + *Argatherm*).
Înglobați plasa în primul strat de *Argatherm*, cât timp acesta este încă proaspăt.
5. Aplicați al doilea strat atunci când stratul suport este ferm la atingere (după aproximativ 12–24 de ore la 23°C și 50% umiditate relativă), până la atingerea grosimii necesare.

6. Umeziți gletul înainte de aplicarea celui de-al doilea strat.
7. Cât timp gletul aplicat este încă proaspăt, finisați suprafața cu o drișcă cu burete sau cu o drișcă din plastic, în funcție de finisajul dorit.

TIMP DE USCARE

La o temperatură de +23°C (+73,4°F) și o umiditate relativă de 50%, produsul se usucă în 5–7 zile.

- Timpii de uscare sunt influențați de temperatura mediului și de umiditatea relativă și pot varia semnificativ.
- În cazul aplicării unui consum mai mare decât cel prevăzut, timpii de uscare pot crește semnificativ.
- Temperaturile mai mici de +5°C (+41°F) sau mai mari de +30°C (+86°F) în următoarele 24 de ore pot modifica timpul de uscare și pot afecta performanțele mecanice ale gletului.

Pentru aplicare la exterior

Protejați produsul timp de 48 de ore împotriva ploii, înghețului și evaporării excesive. În condiții de temperaturi ridicate, expunere directă la soare sau ventilație puternică, este necesară umezirea gletului de 2–3 ori pe zi, în primele 2–3 zile după aplicare. *Argatherm* trebuie protejat împotriva acțiunii agenților atmosferici cu finisaje permeabile la vaporii și hidrofuge, precum *Decork Façade*, *Decork Façade Reflex*, *Acrilid Protect Coating* și altele (consultați fișele tehnice ale produselor).

Pentru aplicare la interior

entilați spațiul cât mai bine posibil în timpul aplicării și uscării produsului. *Argatherm* poate fi vopsit cu *Decork Mediterraneo Fine*, *Decork Mediterraneo Deep*, *C.W.C. Stop Condense* sau *Limepaint* (consultați fișele tehnice ale produselor).

DIASEN

DIASEN SRL UNIPERSONALE – Società Benefit
Zona Industriale Berbentina 5 – 60041 Sassoferrato (AN) | Italia
+39 07329718 | diasen.com | P.IVA 01553210426
R.E.A. Ancona n. 150933 Reg. Imp. Ancona 01553210426
Cap. Soc. € 400.000,00 i.v.

Indicațiile și cerințele prezentate, deși reflectă experiența și cunoștințele noastre cele mai bune, au caracter orientativ și trebuie confirmate prin teste practice complete. Diasen nu cunoaște particularitățile lucrărilor și, cu atât mai puțin, caracteristicile determinante ale suportului pe care urmează să fie aplicat produsul. Prin urmare, înainte de utilizarea produsului, aplicatorul trebuie să efectueze, în toate cazurile, teste preliminare pentru a verifica dacă produsul este pe deplin adecvat utilizării prevăzute și își asumă întreaga responsabilitate pentru consecințele care pot rezulta din utilizarea acestuia. În caz de incertitudine sau nelămuriri, contactați departamentul tehnic al companiei înainte de începerea lucrărilor. Asistența oferită are exclusiv rol de sprijin pentru aplicator, acesta având în orice situație obligația de a dispune de competențele și experiența necesare pentru punerea în operă a produsului și pentru identificarea celor mai adecvate soluții. Consultați întotdeauna cea mai recentă versiune actualizată a fișei tehnice, disponibilă pe site-ul www.diasen.com, care anulează și înlocuiește orice versiune anterioară.

ARGATHERM

Glet pentru finisare ușor și termoizolant

RECOMANDĂRI

- Nu aplicați produsul dacă temperatura mediului sau a suportului este mai mică de +5°C (+41°F) sau mai mare de +35°C (+95°F).
- În timpul verii, aplicați produsul în orele mai răcoroase ale zilei, ferit de acțiunea directă a razelor solare.
- Nu aplicați produsul în cazul unui risc iminent de ploaie sau îngheț, în condiții de ceață densă sau dacă umiditatea relativă depășește 70%.
- Se recomandă utilizarea plasei de armare *Polites 80* pentru prevenirea apariției fisurilor sau a microfisurilor generalizate de tip „pânză de păianjen”, în special în cazul suporturilor alcătuite din materiale diferite.
- Pentru obținerea unui finisaj neted, cu aspect „oglină”, aplicați *Argatherm Ultrafine*; se recomandă întotdeauna armarea gletului *Argatherm* cu plasă *Polites 80*.
- Dacă *Argatherm* este utilizat ca strat de finisare pentru tencuielile din gama *Diathonite*, aplicați produsul la cel puțin 15 zile după aplicarea ultimului strat de tencuială.
- După 5–7 zile, protejați gletul cu o amorsă sau un fixativ, în funcție de sistemul de finisare ales pentru aplicarea ulterioară.

- Nu aplicați pe suporturi tratate cu produse de impermeabilizare sau pe suprafețe vopsite, pe suporturi din ipsos sau scagliola, precum și pe elemente din lemn, metal sau plastic.
- Înainte de aplicarea *Argatherm*, se recomandă protejarea pragurilor, ramelor ferestrelor și a tuturor elementelor care nu trebuie acoperite.
- În cazul aplicării la interior, este esențial ca suprafața exterioară a elementului constructiv să nu absoarbă apă. În caz contrar, tratați suprafața cu *Revela Zero* (consultați fișa tehnică a produsului).
- Dacă *Argatherm* este lăsat aparent, aplicați un strat transparent de protecție, pe bază de siloxani, permeabil la vaporii și hidrofug, precum *Revela Zero*.

CURĂȚAREA ECHIPAMENTULUI

Echipamentele utilizate pot fi spălate cu apă înainte de întărirea produsului.

SIGURANȚĂ

În timpul manipulării, utilizați echipamentul individual de protecție (EIP) și respectați instrucțiunile din fișa cu date de securitate a produsului.

DIASEN

DIASEN SRL UNIPERSONALE – Societă Benefit
Zona Industriale Berbentina 5 – 60041 Sassoferrato (AN) | Italia
+39 07329718 | diasen.com | P.IVA 01553210426
R.E.A. Ancona n. 150933 Reg. Imp. Ancona 01553210426
Cap. Soc. € 400.000,00 i.v.

Indicațiile și cerințele prezentate, deși reflectă experiența și cunoștințele noastre cele mai bune, au caracter orientativ și trebuie confirmate prin teste practice complete. Diasen nu cunoaște particularitățile lucrărilor și, cu atât mai puțin, caracteristicile determinante ale suportului pe care urmează să fie aplicat produsul. Prin urmare, înainte de utilizarea produsului, aplicatorul trebuie să efectueze, în toate cazurile, teste preliminare pentru a verifica dacă produsul este pe deplin adecvat utilizării prevăzute și își asumă întreaga responsabilitate pentru consecințele care pot rezulta din utilizarea acestuia. În caz de incertitudine sau nelămuriri, contactați departamentul tehnic al companiei înainte de începerea lucrărilor. Asistența oferită are exclusiv rol de sprijin pentru aplicator, acesta având în orice situație obligația de a dispune de competențele și experiența necesare pentru punerea în operă a produsului și pentru identificarea celor mai adecvate soluții. Consultați întotdeauna cea mai recentă versiune actualizată a fișei tehnice, disponibilă pe site-ul www.diasen.com, care anulează și înlocuiește orice versiune anterioară.

SPECIFICAȚII TEHNICE

* Datele prezentate, deși au fost obținute prin metode de testare standardizate, au caracter orientativ și pot varia în funcție de condițiile specifice de pe șantier..

DATE FIZICE / TEHNICE *		
DATE TEHNICE	VALOARE	UNITATE
Consum	1,2 ± 10% kg/m ² <i>per mm de grosime</i>	kg/m ²
	0.62 ± 10% lb/ft ² per inch of thickness	lb/ft ²
Aspect	Pulbere premixată	-
Culoare	alb	-
Densitate	1050 ± 10%	kg/m ³
Granulație	0 – 0,6	mm
	0 – 0.03	inches
Amestecarea apei	0,26 - 0,28 L/kg 6,5 - 7 L per sac (25 kg)	L/kg
	0,031 - 0,034 gal/lb 1.17 – 1.82 gal per sac (55.1 lb)	gal/lb
Grosime minimă	2,0	mm
	0,08	inches
Grosime maximă per strat	1,5	mm
	0,06	inches
Grosime totală maximă	10	mm
	0,4	inches
Temperatura de aplicare	+5 / +35	°C
	+41 / +95	°F
Timpul de repaus al amestecului	5	minute
Timp total de întărire (T = 23°C / 73.4 °F; R.H. 50%)	5 - 7	zile
Depozitare	12 <i>în ambalajul original și într-un loc uscat</i>	luni
Ambalaj	sac de hârtie de 25 kg	kg

PERFORMANȚE*				
PERFORMANȚE FINALE	VALOARE	UNITATE	REGLEMENTARE	REZULTAT
Conductivitate termică (λ)	0,128	W/mK	UNI EN 12667	categoria T2
Coeficientul de permeabilitate la vapori	μ ≤ 15	-	UNI EN 1015-19	-
Coeficient de absorbție capilară a apei (C _m)	-	-	UNI EN 1015-18	categoria W0
Densitatea aparentă a mortarului proaspăt	1270 ± 10%	kg/m ³	-	-
Densitatea aparentă a mortarului întărit	1150 ± 10%	kg/m ³	-	-
Rezistență medie la compresiune după 28 de zile	≥ 1.5	N/mm ²	UNI EN 1015-11 UNI EN 1504-3	clasa CS II Aratari clasa R2
Reacția la foc	Clasa A1	-	UNI EN 13501-1	-