



Date tehnice

Material		
Caseraj	Polipropilenă	
Membrană	Copolimer-PE	
Caracteristică	Reglementare	Valoare
Culoare		alb-transparent
Greutate	DIN EN 1849-2	85 g/m ²
Grosime	DIN EN 1849-2	0,25 mm
Factor de rezistență la vapori de apă μ	DIN EN 1931	56.000
sd-valoare	EN 1931	14 m
sd-valoare / în funcție de umiditate	DIN EN ISO 12572	0,25 -> 25 m
Valoare Hydrosafe (sd)	DIN 68800-2	2 m
Clasă reacție la foc	EN 13501-1	E
Etanș la aer	DIN EN 12114	testat
Rezistență la tracțiune MD/CD	DIN EN 12311-2	110 N/5 cm / 80 N/5 cm
Alungire MD/CD	DIN EN 12311-2	40 % / 35 %
Rezistență la perforare MD/CD	DIN EN 12310-1	60 N / 60 N
Durabilitate după îmbătrânire artificială	ETA-18/1146	a trecut
Rezistență la temperatură		permanent -40 °C la +80 °C
Conductivitate termică		2,3 W/(m·K)
Marcaj CE	ETA-18/1146	disponibil

Aplicare

Utilizare în acoperișuri, pereți, plafoane și podele în construcții deschise prin difuzie externă și în construcții etanșe la difuzie, de ex. B. Acoperișuri plate / înclinate și acoperișuri verzi în funcție de dimensionare.

Forme de livrare

Art.Nr.	GTIN	Lungime	Lățime	Pliat	Conținut	Greutate	Bucăți	Container
10077	4026639011985	50 m	3 m		150 m ²	14 kg	1	20
10090	4026639011190	50 m	1,5 m		75 m ²	7 kg	1	20
10091	4026639011176	20 m	1,5 m		30 m ²	3 kg	1	42
12221	4026639122216	50 m	3 m		150 m ²	14 kg	1	20

Avantaje

- ✓ Cea mai bună protecție împotriva deteriorării structurii și a mușcăturii, deoarece umiditatea variabilă cu o răspândire de peste 100 de ori
- ✓ Siguranță permanentă: funcție testată și confirmată oficial (ETA-18/1146)
- ✓ Protejează iarna șantierele datorită funcției Hydrosafe®
- ✓ Poate fi combinat cu toate materialele izolante fibroase și cu panouri
- ✓ Ușor de prelucrat: stabil din punct de vedere dimensional, fără îmbinare sau rupere
- ✓ Cele mai bune valori la testul poluantului, test efectuat conform ISO 16000

Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării.

Informații suplimentare despre aplicare și detaliile de construcție pot fi găsite în documentația de planificare pro clima. Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia de asistență tehnică pro clima la +49 (0) 6202 278245.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
 Rheintalstraße 35 - 43
 D-68723 Schwetzingen
 Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
 eMail: info@proclima.de





Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării.

Informații suplimentare despre aplicare și detaliile de construcție pot fi găsite în documentația de planificare pro clima. Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia de asistență tehnică pro clima la +49 (0) 6202 278245.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

