

SOLITEX FRONTA QUATTRO FB

Membrană ignifugă pentru fațade ventilate închise și deschise de până la 30 mm



Date tehnice

Material	
Caseraj	fibră polipropilenă
Membrană	monolitică

Caracteristică	Reglementare	Valoare
Culoare		negru
Greutate	DIN EN 1849-2	145 g/m ²
Grosime	DIN EN 1849-2	0,50 mm
Factor de rezistență la vapori de apă μ	DIN EN ISO 12572	160
sd-valoare	DIN EN ISO 12572	0,08 m
Clasă reacție la foc	DIN EN 13501-1	B - s1, d0
Expunere la exterior		2 luni
Coloană de apă	DIN EN ISO 811	10.000 mm
Etașeitatea la apă neîmbătrânit/ îmbătrânit	DIN EN 13859-2	W1 / W1
Rezistență la tracțiune MD/CD	DIN EN 13859-2 (A)	260 N/5 cm / 225 N/5 cm
Rezistență la tracțiune MD/CD îmbătrânit	DIN EN 13859-2 (A)	260 N/5 cm / 220 N/5 cm
Alungire MD/CD	DIN EN 13859-2 (A)	60 % / 80 %
Alungire MD/CD îmbătrânit	DIN EN 13859-2 (A)	30 % / 40 %
Rezistență la perforare MD/CD	DIN EN 13859-2 (B)	190 N / 220 N
Durabilitate după îmbătrânire artificială	DIN EN 1297 / DIN EN 1296	trecut (pentru pereți cu rosturi deschise)
Flexibilitate la temperatură scăzută	DIN EN 1109	-40 °C
Rezistență la temperatură		permanent -40 °C la +80 °C
Conductivitate termică		2,3 W/(m·K)
Marcaj CE	DIN EN 13859-2	disponibil

Aplicare

Membrană neagră cu utilizare în spatele fațadelor închise și deschise (cu spații deschise de 30 mm lățime - cel puțin 3 x lățimea golului). Are 3 straturi care acționează ca o barieră extrem de rezistentă la intemperii și la razele UV. Instalare pe panouri pe bază de lemn și pe toate materialele de termoizolație.

Forme de livrare

Art.Nr.	GTIN	Lungime	Lățime	Conținut	Greutate	Bucăți	Container
1AR02724	4026639227249	50 m	1,5 m	75 m ²	12 kg	1	20
1AR02726	4026639227263	50 m	3 m	150 m ²	24 kg	1	20

Avantaje

- ✓ Mai multă siguranță: ignifugă B-s1, d0
- ✓ Asigură componente de construcție fiabile: foarte permeabile și în același timp oferă protecție maximă împotriva infiltrațiilor de apă
- ✓ Nu este vizibilă prin rosturi în spatele cofrajului: împăslitură neagră cu marcaj de identificare în zona de suprapunere
- ✓ Rezistență maximă la îmbătrânire și stabilitate termică datorită membranei TEEE
- ✓ 2 luni de expunere la exterior
- ✓ Membrana monolitică TEE este complet etanșă la vânt ceea ce permite termoizolației să atingă un nivel maxim de performanță

Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării.

Informații suplimentare despre aplicare și detaliile de construcție pot fi găsite în documentația de planificare pro clima. Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia de asistență tehnică pro clima la +49 (0) 6202 278245.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheinthalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de



Condiții generale

Membranele SOLITEX FRONTA QUATTRO FB trebuie așezate cu partea neagră orientată spre exterior. Membrana trebuie montată orizontal și foarte bine întinsă, fără să se formeze cute.

Când se utilizează în spatele fațadele ventilate, golurile nu trebuie să depășească 30 mm. Lățimea îmbinării: min. 3 x lățimea golului. Distanța dintre fațadă și membrană trebuie să fie de cel puțin 20 mm.

Membrana nu trebuie fixată în zone în care apa se scurge colectiv.

Măsuri suplimentare în timpul fazei de construcție (de exemplu, acoperirea cu prelate) ar trebui luată în considerare în cazul clădirilor locuite sau a clădirilor care necesită o protecție specială. Acoperirea cu prelate trebuie luată în considerare și în cazul întreruperilor prelungite din timpul construcției.



Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării.

Informații suplimentare despre aplicare și detaliile de construcție pot fi găsite în documentația de planificare pro clima. Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia de asistență tehnică pro clima la +49 (0) 6202 278245.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

