



Mastic acrilic fin

Descrierea produsului

Mastic acrilic fin este un compus de umplere și etanșare de înaltă calitate pentru o reparare ușoară și fără contracție sau umplerea fisurilor și găurilor de șuruburi din pereți și tavane.

Proprietăți

- Finisaj neted.
- Vopsibil instantaneu.
- Întărire rapidă.
- Nu se contractă.
- Poate fi șlefuit după 30 de minute.
- Aderență bună pe multe materiale poroase.

Aplicații

- Pentru repararea găurilor mici și fisurilor din tencuială, beton, beton celular, ...
- Pentru umplerea și repararea crăpăturilor și a găurilor de foraj în pereți și plafoane (gips-carton, beton, piatră, ...).
- Pentru repararea interioară a crăpăturilor de contracție și a fisurilor suprafețelor minerale, cum ar fi tencuielia, betonul, zidăria și tencuiala decorativă.
- Pentru umplerea îmbinărilor statice și a fisurilor din pereți și tavane.
- Finisarea fără contracție a îmbinărilor de finisaj sintetic și profile decorative.



Date tehnice

Bază	Dispersie acrilică
Consistență	Pastă
Sistem de întărire	Uscare fizică
Formarea peliculei	ca. 5 minute
Densitate	ca. 0.58 g/ml
Contracție după întărire	Shrink free
Temperatura de aplicare	+5°C → +30°C
Rezistență la temperatură	-20°C → +80°C

Notă de subsol: Timpul de jupuire și viteza de întărire pot varia în funcție de factorii de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substrat.

Substraturi

- Starea substratului
Suprafața trebuie să fie rigidă, curată, uscată, fără praf și grăsime.
- Pregătirea substratului
Suprafețele foarte poroase trebuie amorsate cu Mastic acrilic fin diluat (1 parte Mastic acrilic fin + 2 părți apă).
- Tipuri de substrat
Mastic acrilic fin are o aderență bună la următoarele substraturi: toate substraturile poroase obișnuite din construcții. Mastic acrilic fin nu are o aderență bună sau nu este potrivit pentru substraturi bituminoase, sticlă, metal, PE, PTFE (teflon®), PP. Vă recomandăm un test preliminar de aderență și compatibilitate pe fiecare suprafață.

Mastic acrilic fin

Metoda de aplicare

Metoda de aplicare

Îndepărtați orice particule libere înainte de a aplica Mastic acrilic fin. Tratați orice cap de cuie sau alte materiale cu un strat de vopsea înainte de a aplica Mastic acrilic fin. Acest lucru este pentru a preveni decolorarea cauzată de rugină după aceea. Aplicați materialul de etanșare cu un pistol de extrudat sau un șpaclu în fisură, îmbinare sau orificiu de șurub. Finisarea cu o spatulă umedă sau mistrie dă cel mai fin rezultat. Pentru fisuri mari, îmbinări statice sau găuri mari pentru șuruburi, este de preferat să aplicați produsul de două ori. Produsul poate fi aplicat pentru a doua oară după aproximativ 1 oră, în funcție de porozitatea suprafeței.

Instrumente de aplicare

Aplicați materialul de etanșare cu un pistol de extrudat sau un șpaclu în fisură, îmbinare sau orificiu de șurub.

Metoda de curățare

Înainte de întărire, Mastic acrilic fin poate fi îndepărtat cu apă de pe substraturi și unelte.

Metoda de finisare

Finisați cu o spatulă umedă sau un cuțit de chit.

Metoda de reparare

Reparați cu același material.

Recomandări de sănătate și siguranță

Luați în considerare igiena obișnuită a muncii. Consultați eticheta ambalajului și fișa cu date de securitate pentru mai multe informații.

Ambalare/Logistică

Culoare: Vă rugăm să consultați catalogul de produse, site-ul web Soudal sau un reprezentant Soudal.

Ambalaj: Vă rugăm să consultați catalogul de produse, site-ul web Soudal sau un reprezentant Soudal.

Termen de garanție: 12 luni în ambalaj nedeschis într-un loc de depozitare răcoros și uscat la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C, Protejați împotriva înghețului.

Dimensiunile îmbinării

- Îmbinări statice, goluri sau Îmbinări statice, goluri sau mbinmm.

Remarci

- Nu utilizați în zone umede sau aplicații unde este posibilă imersiunea continuă în apă.
- Nu este potrivit pentru aplicații exterioare.
- Mastic acrilic fin nu este potrivit pentru îmbinări de expandare.
- Vopsirea cu vopsele foarte încărcate poate duce la decojirea vopselei.

Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Este de natură generală și nu constituie nicio răspundere. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. Este responsabilitatea utilizatorului să determine prin propriile sale teste dacă produsul este potrivit pentru aplicare. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.